

Placă de gips-carton Technogips Pro A

Descrierea produsului:

Placă de gips-carton Technogips Pro cu miez din gips aditivat special și acoperită cu hârtie de înaltă calitate.

Este utilizată pentru execuția standard a pereților și tavanelor în încăperi cu umiditate normală.



Clasificare:

În conformitate cu SR EN 520:2010, tip: A



Avantaje:

- ✓ Ușor de tăiat și montat
- ✓ Pot fi montate pe o structură metalică din profile galvanizate sau fixate direct pe zidăria (tencuială uscată) cu ajutorul adezivului de lipire FIX
- ✓ Creează o suprafață netedă, stabilă și durabilă, pregătită pentru finisare
- ✓ Poate fi folosită în sisteme Technogips Pro cu rezistență la foc până la 90 minute
- ✓ Conferă protecție acustică sporită datorită densității
- ✓ Asigură un mediu sănătos, cu reglare a umidității

Utilizare:

Plăcile din gips-carton Technogips Pro A sunt element de bază a sistemelor Technogips Pro și conferă soluții pentru pereți despărțitori, plafoane și placări. Sistemele Technogips Pro sunt utilizate pe scară largă în:

- ✓ Clădiri rezidențiale
- ✓ Hoteluri
- ✓ Spitale
- ✓ Instituții educaționale

Date tehnice:

Dimensiuni Placă	
Grosime	9.5; 12.5 mm
Lățime	600, 1200, 1250 mm
Lungime	2000 - 3000 mm
Muchie fabrică, cant	Teșită (AK)
Greutate placă – 9.5 mm	> 6.8 kg/m ²
Greutate placă – 12.5 mm	> 8.2 kg/m ²
Parametrii tehnici	
Rezistența la încovoiere – 9.5 mm	
✓ Longitudinal	> 400 N
✓ Transversal	> 160 N
Rezistența la încovoiere – 12.5 mm	
✓ Longitudinal	> 550 N
✓ Transversal	> 210 N
Rezistența la încovoiere – 15 mm	
✓ Longitudinal	>650 N
✓ Transversal	>250 N
Clasa de reacție la foc	A2-s1,d0
Coeficient de conductivitate termică, λ	0.25 W/(m.K)

Muchii:

Muchie teșită dreptunghiulară, cant (AK), ce permite umplerea ușoară și rapidă a rosturilor cu glet de îmbinare și bandă de armare, asigurând astfel planeitatea întregii suprafețe.



- ✓ Adâncime teșituri: 0.6÷2.5 mm
- ✓ Lățime teșituri: 40÷80 mm

Recomandări:

- ✓ A nu se utiliza în încăperi cu umiditate ridicată
- ✓ Se recomandă pentru lipire pe zidării (tencuiala uscată) să se utilizeze adezivul FIX

Ambalare și depozitare:

- ✓ Paletii pe gips-carton trebuie depozitați în spații acoperite, protejați de ploaie, soare și alte influențe atmosferice
- ✓ Depozitare până la 4 paletii, unul peste altul
- ✓ Calitatea produselor este garantată numai atunci când produsul este depozitat și utilizat în mod corespunzător

Grosimea plăcii	Plăci în paletii
9.5 mm	70 buc.
12.5 mm	60 buc.
15 mm	50 buc.

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului