



1 2 29

EVO CERAMIC

Cărămidă destinată țeserii zidăriei realizate cu EVO CERAMIC 29 sau EVO CERAMIC 29 LMS

DATE TEHNICE

Dimensiuni	115/290/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	1.56 m ² K/W
Conductivitate termică ($\lambda_{10, \text{uscat, element}}$)	0.186 W/mK
Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$)	7.5 N/mm ²
Volum de goluri	< 55%
Greutate medie/buc	cca. 6 kg
Densitate aparentă	cca. 770 kg/m ³
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. bucăți/m ³ de zidărie (zidărie de 29 cm)	110 buc.
Nr. bucăți/m ² de zidărie (zidărie de 29 cm)	32 buc.
Consum de mortar/m ³ de zidărie	99 litri/m ³
Consum de manoperă/m ³ de zidărie	3.19 ore/m ³

MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	160 buc./palet
Nr. m ³ de zidărie/palet	1.45 m ³ /palet