



1  
2

44

**EVO CERAMIC**

Cărămidă destinată țeserii  
zidăriei realizate cu  
EVO CERAMIC 44

## DATE TEHNICE

Dimensiuni	115/440/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	3.150 m <sup>2</sup> K/W
Conductivitate termică ( $\lambda_{10, \text{uscat, element}}$ )	0.144 W/mK
Rezistență medie la compresiune ( $f_{b,med}$ )	10 N/mm <sup>2</sup>
Volum de goluri	< 50%
Greutate medie/cărămidă	cca. 10 kg
Densitate aparentă	cca. 810 kg/m <sup>3</sup>
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m <sup>3</sup> de zidărie	73 buc.
Nr. cărămizi/m <sup>2</sup> de zidărie	32 buc.

## MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	96 buc./palet
Nr. m <sup>3</sup> de zidărie/palet	1.32 m <sup>3</sup> /palet