

# MARTELITE

## Vopsea pentru suprafețe din metal, cu finisaj tip lovitură de ciocan

Vopsea alchidică cu efect tip lovitură de ciocan, pe bază de solvent, adecvată pentru protecția și decorarea suprafețelor din metal. Asigură o aderență puternică, uscare rapidă și durabilitate excelentă la condiții de mediu adverse. Are bune proprietăți de prelucrabilitate și de nivelare și poate fi aplicat direct pe metal, fără a folosi un strat de bază. Oferă un finisaj tip lovitură de ciocan excelent.



### Avantaje:

- Protecția și decorarea suprafețelor din metal
- Durabilitate mare

## CARACTERISTICI PRODUS

### CARACTERISTICI TEHNICE



#### Viscozitate

65 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)

#### Densitate

0,98 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)  
pentru alb

### ACOPERIRE



#### Un strat

8-10 m<sup>2</sup>/L



#### Două straturi

4-5 m<sup>2</sup>/L

### AMBALAJ

13 nuanțe gata preparate 750 mL 2,5 L

### FINISAJ

Lovitură de ciocan

Satinat

Lucios



Finisaj tip lovitură de ciocan

### DILUARE



#### Până la 5 %

Cu Spray Gun Solvent T350

### TIMP DE USCARE



#### Uscat la atingere


30-60 min

#### Reaplicare

2-3h sau >7 zile

### CULORI

13 nuanțe gata preparate



## APLICARE

### DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru toate tipurile de suprafețe din metal.

### PREGĂTIRE



**Suprafețele trebuie** curățate cu BRUSH SOLVENT T300, trebuie să fie netede și uscate, lipsite de praf, grăsime sau rugină și șlefuite.



**Suprafețele metalice exterioare** trebuie acoperite mai întâi cu grund Wash Primer.



### ETAPE

1

Diluati în proporție de până la 5% cu Spray Gun Solvent T350 și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați primul strat cu pensula, trafaletul sau cu un pistol de vopsit.

3

Aplicați un nou strat după 2-3 ore sau ulterior, după 7 zile.

### SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%. Pentru utilizare la exterior, nu aplicați dacă există riscul de precipitații/îngheț în următoarele 48 ore.
- Curățați trafaletii, pensulele și pistoalele de vopsit mai întâi cu Brush

- Solvent T350 și apoi cu apă și săpun sau detergent.
- Așteptați cel puțin 30 zile înainte de a curăța și de a spăla suprafețele nou vopsite cu Martelite.
- Reduceți la minimum deșeurile prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.

- Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul folosirii ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.
- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță.

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

### COV (Compuși organici volatili)



„Acoperitori unicompenți cu funcție specială”. Limită conținut COV **500 g/L**. Conținut maxim COV **499 g/L** (produs gata pentru utilizare).

### MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

### DEPOZITARE



**5°C-38°C**  
Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

**+30.210.5589.400**  
TECHNICAL SUPPORT

